

LOCTITE - rozwiązania do wszystkich aplikacji klejenia, uszczelniania, czyszczenia i smarowania.



■ LOCTITE 638

Anaerobowy środek mocujący - trudno demontowalny. Ogólnego zastosowania.
Szybko się utwardza.

i **LOCTITE® 638** został stworzony do klejenia części współosiowych, szczególnie w przypadku szczelin sięgających do 0,25 mm. Produkt utwardza się po odcięciu dostępu powietrza, kiedy znajduje się między ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi i zapobiega luzowaniu się połączeń i wyciekom spowodowanym obciążeniami udarowymi i drganiami. Działa nie tylko na aktywnych metalach, ale również na powierzchniach pasywnych, szybko się utwardza. Produkt jest odporny na wysokie temperatury oraz toleruje lekkie zaoilejenia oraz lekkie zanieczyszczenia powierzchniowe.



■ Korzyści ze stosowania

- Odporność na wysokie temperatury
- Toleruje lekkie zanieczyszczenia, również olejami przemysłowymi
- Wysoka wytrzymałość na wszystkich metalach, również na substratach pasywnych (np. stali nierdzewnej)
- Doskonale nadaje się do mocowania na wałach i przekładniach zębatych, kół pasowych i elementów współosiowych
- Atest P1 NSF Nr: 123010
- Zgodny z niemiecką normą DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0619
test WRAS (BS 6920): 0511518

Rozmiar szczeliny	0,1 do + 0,25 mm
Czas uzyskania wstępnej wytrzymałości (min.) ¹	4
Zakres temperatur pracy (° C)	-55 do +150
Dopuszczenia	P1 NSF, WRAS
Uwagi	Ogólnego zastosowania. Szybko się utwardza.

¹ W temperaturze pokojowej do złączy metalowych.